

# 2K PARQUET



Двокомпонентний,  
швидкотвердіючий поліуретановий  
клей, що не містить розчинників, для  
приклеювання всіх типів паркету



- для всіх типів паркету
- безводний
- швидко твердіє
- легко наносити
- застосовується в системах "тепла підлога"
- дерево не розбухає під дією клею
- короткий проміжок часу між приклеюванням і готовністю паркету до подальшої обробки

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Приклеювання мозаїчного, тонкоштучного та масивного штучного паркету.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та інших забруднень, що погіршують адгезію. З бетонної поверхні видалити так зване "цементне молоко" шляхом шліфування. Пил після шліфування видалити пилосмоком. Штучний паркет рекомендовано приклеювати на фанерну основу. Перед початком робіт ретельно перемішати смолу і затверджувач у співвідношенні 9:1.

Нанести клей зубчастим шпателем на ділянку площею біля 5 м². Паркетні плашки укласти відразу на свіжий шар клею.

Кількість клею повинна бути такою, щоб між паркетом і основою утворився майже цільний шар клею, але при цьому клей не повинен проступати між плашками паркету. Мінімальний час приклеювання (при температурі +20°C) складає 12 годин. Шліфування паркету рекомендовано виконувати через 1-2 доби після його приклеювання. Свіжі плями клею можна видалити ацетоном або ксилолом, а клей, що висох - тільки механічним способом.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Не допускати попадання на шкіру продукту або його компонентів. На робочому місці повинна бути передбачена хороша вентиляція. При роботі з клеєм слід використовувати захисні окуляри та рукавички. Беретти в недоступному для дітей місці!

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ         | -дерево 8...12%,<br>-бетон макс. 3% або 80% відн. вологість повітря                                                                      |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ | Мінімальна робоча температура +10°C                                                                                                      |
| РОБОЧІ УМОВИ             | Температура приміщення, клею та облицювання +15...20°C. Температура затверджувача перед початком робіт повинна бути не менше, ніж +20°C, |
| ВИТРАТА КЛЕЮ             | 1.0 кг/м²                                                                                                                                |
| МОРОЗОСТІЙКІСТЬ          | не заморожувати                                                                                                                          |
| СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ    | 9 вагових часток смоли/1 вагова частка затверджувача,<br>5кг(смола)+0.550кг (затверджувач)                                               |
| ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА    | поліуретановий клей                                                                                                                      |
| ЧАС ДЛЯ РОБОТИ           | Життєздатність клею - прибіл. 40 хв. (20°C, 50% відн. вологість)<br>Час для проведення робіт-прибіл. 50 хв. (клей нанесено на основу)    |
| РОЗМІРИ УПАКОВКИ         | 5 кг (смола), 0,550кг (затверджувач)                                                                                                     |
| ЗБЕРІГАННЯ               | Зберігати в щільно закритому оригінальному пакуванні при температурі не нижче, ніж +10°C - 3 роки.                                       |



Не можна виливати продукт або його компоненти в каналізацію.  
Затверділий продукт можна вивозити на сміттєзвалище.  
Затверділий продукт не можна спалювати або нагрівати до температури вищої, ніж 150°C. По запиті можна отримати паспорт безпеки.